

# Technický list

## Silan/siloxanový emulzní krém na vodní bázi pro injektáž zdiva proti vztlínající vlhkosti

### Popis výrobku

**Vlastnosti:** Hydroizolace je bílý nebo slabě nažloutlý emulzní krém na silan-siloxanové bázi určený pro sanaci vlhkého zdiva a základů k dodatečnému vytvoření horizontální izolace proti kapilárně vztlínající vlhkosti. **Neobsahuje žádné pomocné organické nosiče a je vysoce koncentrovaný a účinný.** Kombinuje v sobě výhody silikonových mikroemulzí a krémové konzistence. Pro jeho aplikaci není zapotřebí injektážní čerpadlo ani jiné příslušenství (injektážní hadice, pakry atd.).

**Princip působení:** injektuje se do předem navrtaných otvorů ve zdivu pomocí aplikační pistole strubkovým nástavcem. Další možností je aplikace pomocí nízkotlakého postřikovače bez použití trysky. Krém díky své výborné penetrační schopnosti a velmi malým částicím pronikne ve zdivu i do nejmenších pórů a kapilár. Ve zdivu postupně vzniká při reakci s podkladem hydrofobní polymerní silikonová pryskyřice, která není dále rozpustná a dispergovatelná ve vodě. Při reakci krému s podkladem se uvolňuje ethanol. Vzniklá polymerní pryskyřice vytvoří trvalou horizontální clonu, která brání dalšímu pronikání vlhkosti. Transport vody v kapilárním systému zdiva je přerušen, čímž dochází k vysychání zdiva nad injektáží vytvořenou hydrofobní clonou. Materiál zdiva si zachová původní fyzikálně-mechanické parametry a je propustný pro vodní páru.

- Výhody:**
- alternativa ke kapalným injektážním pryskyřicím
  - použití s aplikační pistolí nevyžaduje injektážní čerpadlo ani jiné příslušenství
  - injektážní otvory se krémem plní pouze jednou
  - chemicky i fyzikálně slučitelný s ošetřovaným prostředím
  - vynikající stabilita a dlouhodobá účinnost vytvořené horizontální hydrofobní clony
  - rychlá, čistá a jednoduchá aplikace
  - zdivo je po injektáži dále propustné pro vodní páru
  - bez obsahu organických rozpouštědel (VOC)
  - při použití vzniká minimum odpadu

- Oblasti použití:**
- netlaková injektáž, která vytvoří horizontální hydrofobní (vodoodpudivou) clonu proti vztlínající vlhkosti
  - použití v cihlovém, kamenném i smíšeném zdivu
  - ideální pro aplikace menšího rozsahu, které nevyžadují profesionální vybavení

**Průzkum:** Je třeba změřit vlhkost zdiva a zejména zjistit její příčiny. Protože je injektáž účinná pouze proti vztlínající vlhkosti, jsou tyto průzkumy nezbytné pro úspěch provedených prací. Dále je třeba zjistit druh zdiva a jeho tloušťku. Podle těchto zjištění se stanoví pracovní náročnost pro injektáž a další opatření (např. vertikální izolace).  
Zdivo s dutinami a kavernami nevyžaduje jejich předchozí vyplnění cementovou suspenzí, jako je tomu u ostatních kapalných injektážních přípravků. K tomuto účelu slouží krémovitá konzistence.

Technická data:	Veličina	Hodnota
	Obsah účinné látky	min. 80% hmotnostních
	Hustota	0,90 g/cm <sup>3</sup>
	Konzistence	tixotropní krém
	Zápach	bez zápachu
	Báze	vodná emulze, bez obsahu VOC
	Bod vzplanutí	64°C
	Aplikační teplota	+5 až +30°C (podklad a okolí)
	Mísitelnost s vodou	neomezeně mísitelný
		<i>Pozn.: ve vodě dochází k postupné hydrolyze produktu a uvolňování ethanolu.</i>

**Spotřeba:**

<i>Tloušťka zdiva</i>	150 mm	450 mm	750 mm	1 000 mm
<i>Hloubka vyvrtaného otvoru</i>	135 mm	425 mm	715 mm	960 mm
<i>Objem krému na 1 otvor</i>	15,3 ml	48 ml	81 ml	108,5 ml
<i>Množství krému na 1m délky zdiva</i>	0,14 l	0,42 l	0,73 l	1 litr
<i>Aplikační podmínky</i>	Aplikaci provádějte tak, aby teplota zdiva v následujících 48 hodinách neklesla pod +5°C a nebyla tak narušena optimální penetrace materiálu do zdiva.			
<i>Účinnost</i>	Nástup hydrofobizujícího účinku začíná ihned po aplikaci a postupně se vyvíjí v průběhu 2 – 6 týdnů, v závislosti na tloušťce zdiva.			

*Poznámka:* Uvedené hodnoty se mohou lišit pro různé typy zdiva. Při výpočtu množství potřebného materiálu vždy připočítejte alespoň 10% navíc.

**Zpracování****Podklad:**

Před zahájením injektážních prací se provede osekání omítek po obou stranách zdiva, a to cca 50 cm nad promáčený povrch.

**Zpracování, nanášení**

Pro chemickou injektáž je dodáván přímo připravený k aplikaci. Vyvrtání otvorů o průměru min. 12 mm provedeme v osových vzdálenostech (roztečích) po 120 mm do zvolené maltové spáry. Hloubka vrtů pro příslušnou tloušťku zdiva je uvedena v tabulce spotřeby. Pro ostatní tloušťky platí, že hloubka otvoru by měla být max. o 40 mm menší než tloušťka zdiva. Vyvrtání otvorů se provádí ve vodorovné rovině, není třeba vrtat šikmo dolů. Otvor vyvrtáme horizontálně přímo do maltové spáry, nejlépe těsně pod spodním okrajem cihel, jejichž řadu jsme zvolili. Výška linie vyvrtaných otvorů by měla být cca 150 mm nad zemí. Smíšené zdivo nebo zdivo z dutých cihel může vyžadovat vyvrtání otvorů z obou stran a jiné rozložení otvorů. Po vyvrtání otvory pročistíme kartáčkem od hrubých nečistot. Jemný prach vyfoukáme stlačeným vzduchem. Monoporcí 600 ml (salám) vložíme do aplikační pistole. Ostrým nožem vyřízneme otvor na salámu o průměru cca 2 cm. Na pistoli se nasadí trubkový nástavec. Vložíme trubkový nástavec až na dno vyvrtaného otvoru a pomalu začneme vytlačovat krém. Trubkový nástavec přitom pomalu vytahujeme z otvoru a dbáme na to, aby bylo do otvoru vtačováno dostatečné množství krému. Otvor vyplníme krémem až po 1 cm od jeho okraje. Pokud aplikujeme krém do zdi s dutinami, je třeba vyplnit dutiny na obou stranách zdi. Orientační spotřeby injektážního krému jsou uvedeny v tabulce výše. Po aplikaci krému lze jednotlivé vrty vyplnit vápennou nebo cementovou maltou.

**Následná opatření:**

Zdivo ošetřené se ponechá min. 14 dnů po aplikaci bez další povrchové úpravy, aby započal proces jeho vysychání. Po provedení chemické injektáže zdiva proti vztlínající vlhkosti je třeba zajistit, aby do zdiva nevnikla znovu voda nad úroveň horizontální injektážní clony. Proto je třeba obnovit omítku (odstranit starou omítku) a provést nutná opatření v podloží, případně dodatečnou svislou izolaci ploch pod úrovní terénu.

\* Pro zjištění vhodnosti použití a způsobu aplikace nás kontaktujte.

## Aplikace Aquabariery pomocí aplikační pistole



**Balení:** monoporce (salámy) o objemu 600 ml, plastové obaly 5l a 30l

**Čištění:** Veškeré aplikační nástroje a vybavení musí být ihned omyty čistou vodou, ještě před zaschnutím krému.

**Skladování:** skladujte v suchu, mimo dosah mrazu a slunečního záření, při teplotách +5 až + 30 °C. Za těchto podmínek je životnost výrobku v originálním neotevřeném balení minimálně 12 měsíců.

**Bezpečnost:** Výrobek není klasifikován jako nebezpečný. Přesto vždy při práci s výrobkem chraňte oči, pokožku a oděv před potřísněním. Vždy používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a obuv, příp. ochranné brýle. Zasažené oči nebo pokožku ihned vypláchněte proudem čisté vody. Vyhledejte lékaře, pokud potíže přetrvávají. Při náhodném požití vypláchněte ústa a nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.  
Pro více informací čtěte bezpečnostní list výrobku.